

MIシリーズ (耐熱射出成形用グレード)

SUNAR COMPOUND		試験項目	比重	引張強さ	伸び	曲げ強さ	曲げ弾性率	衝撃強さ シャルピー	軟化温度
		試験方法	JIS K-7112	JIS K-7113	JIS K-7113	JIS K-7171	JIS K-7171	JIS K-7111 5号試験片	JIS K-7206 A50法
		単位		MPa	%	MPa	MPa	kJ/m ²	°C
グレード	特性	用途							
MI-1100	透明耐熱	管継手	1.32	55	170	70	2600	6	85
MI-1200	不透明耐熱	電器部品、建材	1.33	53	150	66	2500	7	100
MI-1300	耐硫化不透明耐熱	電器部品、建材	1.32	53	100	71	2500	7	100
MI-7300	耐硫化不透明高耐熱	管継手	1.48	60	40	92	2800	8	115